

NOTICE DE POSE – NICHE MURALE



- **Idéal avec panneaux muraux 10 mm Ab**
- **L 55 x H 30 cm**
- **Profondeur utile : 8 cm**

NICHE MURALE DE DOUCHE

COMPOSITION SMO™

SMO™ matériau massif est coulé à froid et se compose de pierres naturelles broyées. L'ensemble des différentes granulations est mélangé à un liant polyester à basse viscosité, insaturé, orthophtalique et stabilisé lumière. Les coloris sont obtenus par adjonction et dispersion de pigments (chaque pièce est unique en coloris et en décors). L'imperméabilité de surface est assurée par un gelcoat isophtalique neopenthyglycol.

CARACTÉRISTIQUES



Longévité : traité anti UV résistant au vieillissement



Résistance : à tous produits chimiques courants



Imperméabilité : pas de porosité, imputrescible



Tous les éléments ont été étuvés à 60°C pour assurer une bonne stabilité

CONSEILS D'ENTRETIEN



✓ torchon



✓ éponge humide
non abrasive



✓ savon
neutre



✓ eau froide
ou tiède

Tous les liquides et crèmes de nettoyage **non abrasifs** courants peuvent être employés. Essuyer et rincer immédiatement après avoir renversé un produit coloré ou agressif

Ne pas utiliser : crème abrasive, paille de fer, éponge rugueuse, produits ammoniacés (Attention aux teintures pour cheveux), eau à température supérieure à 60°C.

RÉPARATION

Les rayures accidentelles, non profondes peuvent disparaître : il suffit de passer un papier de verre abrasif à l'eau grain 1200, puis pour les coloris brillants lustrer.

NOTICE DE POSE – NICHE MURALE

Des **kits de réparation et de lustrage** « SMOTTM » sont également disponibles, renseignez-vous auprès de votre revendeur.

PRÉCONISATIONS COLLES**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE FONGICIDE :**

- Colle mastic polyurethane (ou)
- Colle mastic hybride (ou)
- Silicone colle
- + joint mousse (fond de joint)

L'utilisation du COLLPAN est préconisée

JOINT DE FINITION FONGICIDE :

- Silicone sanitaire blanc ou incolore

L'utilisation du JOINPAN est préconisée

OUTILLAGE NON FOURNI

DÉCOUPE : à réaliser avec une disqueuse à disque diamant de segment continu.



COLLAGE : Pour les panneaux muraux, utiliser une colle hybride mono-composant.



PERÇAGE : utiliser une mèche à béton et une scie "cloche" diamantée pour les percages de robinetterie.



ÉTANCHÉITÉ : Utiliser un fond de joint, puis un joint d'étanchéité souple fongicide.

PROTEGEZ-VOUS

La pose doit être effectuée par un professionnel qualifié pour garantir la conformité.

⚠ il est impératif de prévoir une réserve pour l'espace de la niche derrière le panneau mural



Tuto YouTube :
Comment poser
une niche

1

PRÉPARATION

- Prenez les côtes exactes de votre niche
- Nettoyez le panneau qui va accueillir la niche



2

TRAÇAGE DE LA TRAPPE

- Utilisez du papier adhésif pour protéger votre surface
- Tracez la trappe au crayon par dessus l'adhésif
- Vérifiez que la trappe soit centrée



3

OUVERTURE DE LA TRAPPE

- Percez chaque coin avec une perceuse
- Utilisez une scie sauteuse (ou disqueuse) pour percer



4

NETTOYAGE DE LA SURFACE

- Nettoyez soigneusement la découpe et les projections pour un collage parfait



5

COLLAGE INTÉRIEUR

- Appliquez du mastic de jointement sur la périphérie



6

POSE DE LA NICHE

- Posez la niche dans son logement
- Appliquez une légère pression pour une bonne adhérence
- Vérifiez que la niche soit droite
- Retirez le surplus de colle



7

RÉALISER UN JOINT ÉTANCHÉITÉ

- Le joint se réalise avec du Silicone sanitaire
- Pour éviter les bavures, pulvérisez une solution alcoolique avant de lisser le joint
- Retirez le surplus de silicone



Garantie

Nos articles ne sont garantis que contre les vices de fabrication. Ils ne peuvent l'être en cas d'utilisation inappropriée qui pourrait en être faite. La garantie est exclue si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectué sans autorisation, si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence, ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur.

Le béton de synthèse SMO™ (plan de vasque, receveur de douche, tablette et panneau mural) est un matériau composite moulé pouvant présenter des petites irrégularités au niveau dimensionnel, aspect de surface, planéité ainsi que des variations de ton et de décor. Les tolérances admissibles ne pouvant entraîner aucune prise en charge de garantie sont : • variation dimensionnelle (± 3 mm par mètre)/ • planéité de surface (± 2 mm par mètre)/ • variation de ton : des variations de ton d'une livraison à une autre, ainsi que des variations de décor (marbrure, nuance, aspect de surface)/ • pollutions de surface, certains coloris unis peuvent en présenter (résidu de charge minérale ou de grain), une surface de contamination de 6 mm² par panneau en un point ou disséminé est admissible.

Cette notice est destinée à faciliter la pose d'une niche murale elle n'est pas contractuelle.

Résistance aux tâches et aux agents chimiques

PRODUITS	DURÉE D'EXPOSITION	RÉSISTANCE	RÉSULTATS
VINAIGRES	2h/16h/24h	Bonne	Conforme au test de EN 14527 (vinaigre blanc recommandé pour l'entretien du SMO)
SOUDES, DÉBOUCHEURS	2h	Bonne	Conforme au test de EN 14527
SOLVANTS	2h	Bonne	Test réalisé avec Acétone, dissolvant, Alcool ménager, Ethanol 70%, conforme EN 14527
ANTICALCAIRE	2h	Bonne	Ne pas laisser sécher le produit
EAU DE JAVEL	2h/16h/24h	Bonne	Conforme au test de EN 14527
DÉSINFECTANT	2h/16h/24h	Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache (bétadine dermique notamment)
VERNIS À ONGLES		Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache
TEINTURES À CHEVEUX	2h/16h/24h	Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache (ne pas utiliser de produit avec ammoniac)
CRÈME À RÉCURER		Moyenne	Risque de micro-rayures avec ce type de produits

Propriétés du SMO™ et de son gelcoat

PROPRIÉTÉS	
ANTIDÉRAPANT	PN6 Coloris Brillants PN24 Coloris Mats PN24 Coloris Natural Stone
RÉSISTANCE AUX RAYURES	Haute
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Haute - Norme XPD12-210 et EN 14688
RÉSISTANCE À L'IMPACT	Haute - Norme XPD 60-050
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	Bonne - Norme EN14 688
STABILITÉ DES COULEURS	Bonne - Norme EN438 21
MATÉRIAU HYDROFUGE	Gelcoat de qualité sanitaire utilisé en milieu humide
CE	n° 002 V01 - EN 14527

SMO™ conforme à la norme EN14527